



Tynk Silikonowy PREMIUM T-1000

- struktura: baranek • ziarno: 1,5 mm i 2,0 mm
- efekt samoczyszczący – podwójnie hydrofobizowany z dodatkiem wosku
- zabezpieczony przeciw porastaniu glonami i grzybami
- trwałe kolory • wysoka odporność mechaniczna
– dodatkowo zbrojony mikrowłóknami
- najwyższa odporność na czynniki atmosferyczne,
środowiskowe i promieniowanie UV
- wysoka paro przepuszczalność



PRODUKT

Amarox – Tynk Silikonowy PREMIUM T-1000 to wysokiej jakości produkt elewacyjny charakteryzujący się wszechstronnym zastosowaniem. Jest to gotowa do użycia cienkowarstwowa masa tynkarska, która może być barwiona w masie.

Wysoka jakość żywicy silikonowej wzbogaconej o dodatki uszlachetniające, użycie markowych wypełniaczy i biocydów oraz starannie dobranego kruszywa pozwoliła nam stworzyć tynk, którego trwałość zarówno mechaniczna jak i estetyczna spełnia najwyższe wymagania norm europejskich. Podwójna hydrofobizacja (poza standardowym hydrofobizatorem tynk zawiera dodatek wosku) oraz dodatek mikro włókien powodują, że tynk ma podwyższone parametry trwałości estetycznej i mechanicznej.

ZASTOSOWANIE

Amarox – Tynk Silikonowy PREMIUM T-1000 może być stosowany:

- na nowe ocieplenia wykonane z użyciem płyt styropianowych lub wełny mineralnej
- jako wykończenie nietynkowanej, wcześniej ocieplanej, elewacji
- jako warstwa wykończeniowa powierzchni tynkowanych tradycyjnymi tynkami m. in. gipsowymi lub cementowo – wapiennymi
- jako warstwa wykończeniowa w systemach naprawczych spękanych lub odświeżanych powierzchni
- wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI

Amarox – Tynk Silikonowy PREMIUM T-1000 charakteryzuje się możliwością nakładania ręcznego i maszynowego tzw. metodą natryskową. Dopuszcza się rozcieńczenie z wodą, ale nie więcej niż 5% wagowo z tym, że do każdego wiadra musi być wtedy dodana identyczna ilość wody koniecznie pitnej. Może być stosowany zarówno na podłoża mineralne jak i podłoża wcześniej wykończone warstwami dyspersyjnymi. Przy ziarnie 1,5 mm średnie zużycie w zależności od metody aplikacji może wahać się:

- przy aplikacji ręcznej od 2,3 do 2,5 kg/m²
- przy aplikacji natryskowej od 2,1 do 2,3 kg/m²

Zaleca się skonsultowanie potrzebnej ilości z wykonawcą, który będzie nakładał tynk.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, odpylone, odtłuszczone, jeśli tego wymaga sytuacja zabezpieczone środkiem biobójczym i wzmocnione gruntem głębokopenetrującym. W razie potrzeby szpachlowania podłoża zaleca się jego przeprowadzenie, również z zatopieniem siatki. Tak przygotowane podłoże zagruntować preparatem **Amarox – Grunt kwarcowy pod tynki**. Istnieje możliwość zabarwienia gruntu pod kolor tynku.

NAKŁADANIE

Masę tynkarską należy aplikować w zakresie temperatur od 5 do 25°C. Przed użyciem należy wymieszać produkt mieszadłem wolnoobrotowym. Przy aplikacji ręcznej, nakładać pacą ze stali

nierdzewnej na grubość ziarna, następnie pacą z tworzywa sztucznego zacierać kolistymi ruchami do momentu uzyskania struktury baranka. Przy aplikacji natryskowej technologię determinuje rodzaj i model agregatu jak i pistoletu używanego do natryskiwania tynku. Należy wykonywać pełne elementy architektoniczne elewacji lub wnętrza w jednym cyklu roboczym. W przypadku zagrożenia deszczem elewację zabezpieczyć przed bezpośrednim opadem deszczu na jej powierzchnię. W przypadku silnego słońca konieczne jest zastosowanie siatek rusztowaniowych zabezpieczających elewację przed bezpośrednim działaniem promieni UV. Rusztowanie ściągać minimum po 24 godzinach od tynkowania.

WYSYCHANIE

Amarox – Tynk Silikonowy PREMIUM T-1000 schnie w temperaturze 20°C i przy wilgotności powietrza 55% około 24 h, wyższa temperatura i mniejsza wilgotność skraca ten czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża czas schnięcia. Pełne utwardzenie tynku i pełne uzyskanie jego właściwości eksploatacyjnych następuje po 21 dniach od wytynkowania.

W trakcie schnięcia należy zabezpieczyć tynk przed: bezpośrednim opadem deszczu, zbyt dużym nasłonecznieniem oraz zbyt silnymi podmuchami wiatru; wszystkie wymienione czynniki mają bezpośredni wpływ na nierównomierne wysychanie tynku i mogą skutkować przebarwieniami.

SKŁADOWANIE I UTYLIZACJA

Amarox – Tynk Silikonowy PREMIUM T-1000 należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze powyżej 5°C maksymalnie 24 miesiące od daty produkcji, po otwarciu opakowania i jego wybarwieniu należy wyrobić zawartość wiadra w przeciągu 6 miesięcy od dnia barwienia. Otwarte wiadra dokładnie i szczelnie zamknąć. Produkt należy chronić przed mrożeniem i przegrzaniem. Całkowicie opróżnione i wymyte opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. W przypadku gdy pozostaną w opakowaniu resztki zaschniętego materiału należy traktować je jako odpad budowlany.

Zgodny z:

PN-EN 998-1